

# CO-PRO ANHYDRIETGEBONDEN EGALISATIEMIDDEL

A1

## TOEPASSING

Voor het maken van egale ondergronden voor verlijmingswerkzaamheden

### Geschikt voor gebruik op:

- Anhydriet- zandcement dekvloeren en betonvloeren
- Spaanplaat en OSB platen (max. 3 mm laagdikte)
- Tegel- en terrazovloeren
- Gietasfalt tot 10 mm dikte (min. 2 mm laagdikte)
- Ondergronden met oude egalisatie- en/of lijmresten

### VERBRUIK:

1.6 kg= 1 m<sup>2</sup> bij 1 mm laagdikte

25 kg (1 zak) = 7.8 m<sup>2</sup> bij laagdikte van 2 mm

## EGALISEERMIDDEL OP BASIS VAN CALCIUMSULFAAT VOOR LAAGDIKTES TOT 20 MM

### Productvoordelen

- ZEER GOED VLOEIEND
- ZORGT VOOR MINDER LIJMVERBRUIK
- SNEL DROGEND
- SPANNINGS ARM
- DRUKVASTHEID C40 / BUIGSTERKTE F10

### ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudsinstructies). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Eventueel cementsluis verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde oppervlakken, zoals tegelvloeren grondig reinigen en opschuren. De ondergrond voorstrijken met **Co-pro Universele Primer** alvorens te egaliseren.

### VERWERKING

Giet 4,5-5,0 liter schoon water in een schone aanmaakkuip. Meng er 25 kg **Co-pro Anhydrietgebonden Egalisatiemiddel** mechanisch doorheen met een geschikte elektrische roermachine tot het mengsel klontvrij is. Het gemengde materiaal op de ondergrond gieten en verdelen met een vlakspaan of rakel.

Bij laagdiktes van meer dan 10 mm tot 20 mm dient er 30% gevuurdroog kwartszand (0-2 mm) te worden toegevoegd aan het mengsel.



ALLES VOOR JE VLOER!

# CO-PRO



Artikelnummer  
4895952011



Scan deze QR  
voor meer info.



#### TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking:	Zak 25 kg
Houdbaarheid:	In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren
Waterhoeveelheid:	4,5-5,0 ltr. per 25 kg zak
Kleur:	Lichtgrijs
Verbruik:	Ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> per mm
Verwerkingstijd*:	Ca. 25 minuten
Beloopbaar*:	Na 3 uur
Belegbaar*:	Na ca. 24 uur tot 3 mm laagdikte Bij grotere laagdiktes per extra mm 24 uur
Temperatuurbestendigheid:	- na uitharding: tot max. +50 °C, geschikt voor vloeren met vloerverwarming - voor transport: -20 °C tot +50 °C - voor opslag: 0 °C tot +50 °C
Bestendigheid:	Zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529 vanaf 1 mm laagdikte

*\* De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23 °C / 50 % RV). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.*

#### BELANGRIJK

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.
- Aangebroke verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken.
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
- Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken.
- Voorkom tocht en direct zonlicht tijdens droogproces, vloerverwarming dient 24 uur voor egalisatie uit te staan.

#### PRODUCTVEILIGHEID

Er is op de middellange of lange termijn geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten. Zorg echter voor een goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van dit product. Het product heeft een sterke alkalische reactie met vocht; bescherm daarom de huid en ogen. Na contact onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij contact met de ogen tevens een arts raadplegen.

Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad, deze vindt u terug op [www.co-pro.nl](http://www.co-pro.nl).  
Buiten bereik van kinderen houden.

#### AFVALVERWERKING

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.

ALLES VOOR JE VLOER!

